



Arquiclassic®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Recubrimiento tipo estuco veneciano semi-brillante para interiores.

Elaborado a base de resinas sintéticas y aditivos químicos.

Permite lograr la apariencia y el brillo de una placa de mármol.

Tiene excelente adherencia y flexibilidad de fácil aplicación.

Formulado con resinas acrílicas emulsionadas, aditivos y pigmentos.

El producto no deberá diluirse, ya que pierde sus propiedades.

Colores

Línea 200: Blanco, tonos pastel y gris.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Utilizando el **Arquiclassic®**, se puede obtener 1 crédito por un VOC menor de 50 g/L EQ Crédito 4.2: Materiales de baja emisión: Pinturas y Recubrimientos de bajo VOC. Las pinturas y recubrimientos utilizados para impermeabilizar en interiores aplicadas en el sitio deberán cumplir con el siguiente criterio.

También el producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior. Al igual cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultado del transporte donde se fabrica al lugar de uso.

Ver *Tabla No. 1.*

4.0 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que apliquen los **Arquiclassic®**, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

Las superficies deberán estar totalmente lisas.

3.0 APLICACIÓN

Sobre la superficie limpia sellar con **Arquifond 300®** diluido y dejar secar 12 horas mínimo.

Para superficies semi-rústicas, afinar con **Arquiev®** hasta obtener una superficie lisa. Dejar secar por 24 horas mínimo, lijar las imperfecciones y eliminar el polvo.

En superficies nuevas o porosas (yeso, aplanados de cemento fino, madera, fibrocemento), es necesario fondear previamente mediante **Arquiev®**.

Aplicar la primera capa de **Arquiclassic®** uniformemente a un espesor de 0.7 a 0.8 mm, dejándola bien emparejada y dejar secar por un mínimo de 5 horas.

Lijar la superficie con lija 320 o 400 para eliminar imperfecciones y posteriormente eliminar el polvo.

Aplicar **Arquiev®** con espátula o llana de acuerdo al acabado deseado y pulir con llana, frotando ligeramente e incrementando poco a poco la fuerza de frotado, hasta obtener una superficie brillante.

El mínimo de capas es de 2 manos (1a fondo y 2a acabado), pudiendo también darse 3 o 4 capas según el efecto deseado. No exceder el grosor de las capas, ya que se pueden craquelar.



Tabla No. 1 ARQUICLASSIC®	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) Producto Envasado		
A1. Consistencia	Pasta	
A2. Toxicidad	Si	
A3. Densidad (g/ml)	1.333	D -1475
A4. Viscosidad Brookfield LV (cps)	65,000	D -2393
A5. % Sólidos		D -2697
Peso	52 a 53	
Volumen	35 a 36	
A6. Inflamabilidad	No	D -92
A7. Color	*L-200	
A8. Estabilidad		
Almacenamiento (meses)	6	D -1849
A9. pH	9.0	E-70
A10. Adelgazador recomendado	Agua	
A11. Número de componentes	1	
B) Producto Aplicado		
B1. Secado (h)		D -1640
Al tacto	1 a 2	
Lijable	5 a 6	
Duro	72	
B2. Espesor película húmeda (mm)	1.0	D -4441
B3. Rendimiento (L/m ²)	1.0	
*Línea 200: Blanco, Tonos Pastel y Gris		



4.0 RENDIMIENTO

0.7 L/m² @ 0.7 mm de espesor.

5.0 SEGURIDAD

El producto es inflamable. Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

6.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos, bajo techo y ventilados, en envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5 °C ni mayor de 30 °C.

7.0 PRESENTACIÓN

- Lata 6 Kg
- Cubeta 30 Kg

8.0 FECHA DE ELABORACION

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.

9.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx