

Arquisealer®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCION Y USOS

Acabado transparente para dar mayor lavabilidad y durabilidad a los recubrimientos Arquitex®, produciendo un acabado satinado.

Se usa como acabado final de los recubrimientos texturizado Arquitex®.

Composición

Resinas sintéticas acrílicas base solvente.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

LEED

El producto cumple con los requisitos del crédito 5, de materiales y recursos por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultado del transporte donde se fabrica al lugar de uso.

Ver Tabla No. 1.

3.0 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que aplique el **Arquisealer®**, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

4.0 APLICACIÓN

Agitar perfectamente el **Arquisealer®** hasta obtener una mezcla homogénea.

Diluir el **Arquisealer®** con un máximo de 10% de **Solvecreto®**.

Aplicar con brocha de pelo, rodillo de fieltro o equipo neumático uniformemente.

5.0 RENDIMIENTO

De 3 a 5 m²/L.

Este rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de textura o acabado en el cual se aplique el producto.

6.0 SEGURIDAD

EL PRODUCTO CONTIENE SOLVENTES INFLAMABLES. Se deberán tomar todas las precauciones de seguridad adecuadas, tanto en la protección del personal, como evitar chispas, fuego directo o altas temperaturas. En aplicaciones interiores, tener cerca un extinguidor de incendios tipo bióxido de carbono.

Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

7.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos bajo techo en envase original. La temperatura no debe ser menor de 5°C ni mayor de 30°C.

8.0 PRESENTACIÓN

- Lata 4 L
- Cubeta 19 L

9.0 FECHA DE ELABORACION

Enero 2020

Esta versión cancela todas las anteriores.



Tabla No. 1 ARQUISEALER®		PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) Producto Envasado			
A1. Consistencia		Líquido	
A2. Toxicidad		Si	
A3. Densidad (g/ml)		0.86 a 0.90	D -1475
A4. Viscosidad (LVF), (,20 rpm @ 25°C) cps		500 a 1,000	D -2196
A5. Inflamabilidad		Si	
A6. Color		Ámbar	
A7. % Sólidos			D -1644
Peso		15 a 16	
Volumen		13 a 14	
A8. Estabilidad			
Envase abierto (h)		4 a 5	
Envase abierto (meses)		6	
B) Producto Aplicado			
B1. Tiempo de secado			
Al tacto (min)		20 a 25	D -1640
Duro (h)		6	
B3. Espesor de película (mils)			
Húmeda		8 a 12	D -4441
Seca		1 a 2	D -1400
B4. Rendimiento (m ² /L)		3 a 5	



10.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CURACRETO® (poner marca registrada) en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de CURACRETO®. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. CURACRETO® se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx.