



Arquiwet A FX®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Recubrimiento decorativo texturizado flexible acabado sin grano, alta resistencia a la humedad, para aplicar en fachadas, plafones y en diversos tipos de superficies que hayan recibido la preparación adecuada.

Usos

Para recubrir superficies que presentan microgrietas por asentamiento o por desplazamiento de paneles aparentes en exteriores.

Composición

Formulado con resinas acrílicas emulsionadas, cargas seleccionadas y pigmentos resistentes al intemperismo.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Ver Tabla No. 1.

3.0 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

General

Las superficies sobre las que aplique el **Arquiwet A FX®**, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, desmoldantes, óxido, partículas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

De acuerdo a los requerimientos estructurales, las oquedades y grietas mayores a 1.5 mm de abertura deben resanarse con: **Plasticreto Acrílico®** o **Policreto®**.

Una vez limpia la superficie, de acuerdo a la porosidad o absorción de la misma, deberá sellarse de una a dos manos con **Arquibinder N®** o **Arquifond® 100 o 300**. Dejar secar el

sellador por un mínimo de 12 horas. Se recomienda fondear en los casos en los que el espesor de la película de **Arquiwet A FX®** sea muy delgada o que la textura sea muy fina.

4.0 APLICACIÓN

Mezclar perfectamente sin diluir el **Arquiwet A FX®** que se vaya a aplicar.

Dejar secar el sellador como se indicó en el punto anterior.

Aplicar el recubrimiento por medio de llana, rodillo de felpa o equipo neumático. Dejar un pequeño período de secado a la pasta aplicada, texturizando posteriormente con cepillo, jalador, llana dentada, cuña, etc.

Para obtener la textura deseada, aplicar con el equipo o herramienta adecuada.

El **Arquiwet A FX®** se diluye de acuerdo a las condiciones ambientales y a la textura final deseada.

5.0 SEGURIDAD

Consultar Hoja de Manejo de Materiales.

6.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos, bajo techo, en envase original. La temperatura no debe ser menor de 5°C ni mayor de 30° C.

7.0 PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L



Tabla No. 1 ARQUIWET A FX®	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
A) Producto Envasado		
A1. Consistencia	Pasta	
A2. Toxicidad	No	
A3. Densidad (g/ml)	1.9 a 1.95	D -1475
A4. Viscosidad Brookfield LV (cps)	40,000-50000	D -2393
A5. % Sólidos		
Peso	78 a 81	D -2697
Volumen	62 a 64	
A6. Inflamabilidad	No	D -92
A7. Color	L-200 *	
A8. Estabilidad		
Almacenamiento (meses)	6	D -1849
A9. Ph	8.5 a 9.0	E -70
A10. Adelgazador recomendado	Agua	
A11. VOC (g/L)	<1	D -3960
B) Producto Aplicado		
B1. Secado (hr)		
Al tacto	4 a 6	D -1640
Duro	72	
B2. Espesor de película (mils)		
Húmeda	45 a 67	D -4441
Seca	38 a 60	D -1400
B3. Rendimiento (kg/m²)	1.8 a 2.2	



8.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.

9.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx