

Primercreto TEX®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Primario asfáltico híbrido en solución de solventes orgánicos, diluible en agua, de aplicación en frío. Es un sellador tapaporos de baja viscosidad, utilizado como base de sistemas de impermeabilización, se aplica sobre superficies secas o húmedas, no mojadas.

Se utiliza para sellar muros de colindancia, losas, techos, dalas, contratraves, superficies de fibrocemento, madera, etc.

Forma una película que aumenta grandemente la adherencia del sustrato a impermeabilizar y el impermeabilizante. Logrando un excelente anclaje.

Fija las partículas sueltas que puedan existir en la superficie, evitando así, que exista una falsa adherencia

Composición

Primario elaborado a base de asfalto modificado, cargas minerales, fibras sintéticas y solventes orgánicos.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Cumple con las especificaciones ASTM D4479 Standard Specification for Asphalt Roof Coatings - Asbestos-Free.

Ver Tabla 1.

3.0 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

General

Las superficies sobre las que se aplique el **Primercreto TEX®**, deben estar limpias y libres de cualquier contaminación tales

como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos y partículas sueltas.

Superficies Metálicas

La limpieza deberá efectuarse con herramienta mecánica que cumpla con la especificación SSPC-SP3 (Limpieza con herramienta mecánica). El perfil de anclaje obtenido deberá estar entre 25 y 75 micras de profundidad.

Superficies de concreto, o similares

Si el sustrato presenta imperfecciones, fisuras o grietas, estas deben sellarse con **Plasticreto®** antes de la aplicación del **Primercreto TEX®**.

Para preparar las superficies seguir las indicaciones de la norma ASTM D4258 Standard Practice for Surface Cleaning Concrete for Coating.

5.0 APLICACIÓN

Aplicar sin diluir como impermeabilizante, con cepillo, brocha, escoba o aspersión.

Aplicar diluido en agua en relación 1 a 1 como primario tapa poro, con cepillo, brocha, escoba o sistema de aspersión.

6.0 RENDIMIENTO

Cubrimiento de 2.5 a 3 m²/l sin diluir como impermeabilizante.

Cubrimiento de 8 a 10 m²/l como primario tapa poro diluido con agua en relación 1 a 1.



Tabla No. 1		
PRIMERCRETO TEX®	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
A) Producto Envasado		
A1. Consistencia	líquido	
A2. Toxicidad	si	
A3. Densidad (g/cm ³)	0.89 a 0.93	D-1475
A4. Contenido de agua (% máximo)	0.5	D-95
A5. % Sólidos	47 a 50	D-2823
A6. Inflamabilidad	si	D-92
A7. Viscosidad (cps)	3000 - 5000	D-2196
A8. Estabilidad en envase		
Abierto (h)	6	D-1849
Cerrado (meses)	6	D-638
A9. Color	negro	
A10. PH	10.5 - 12.5	E-70
A11. VOC (g/l)	<150	D-3960
B) Producto Aplicado		
B1. Secado		D-1640
al tacto (min)	10 a 30	
total (h)	24	
B2. Grosor de película (micras)		
Húmeda	150 a 250	D-4414
Seca	140 a 210	D-1400
B3. Cubrimiento (m ² /l)		
Sin diluir	2.5 a 3.0	
Diluido 1 a 1 con agua	8 a 10	



7.0 SEGURIDAD

El **PRODUCTO ES INFLAMABLE**, puede causar quemaduras en la piel, sus vapores pueden ser dañinos; conserve el envase tapado y retirado del calor, chispas y flama. Evite el contacto con los ojos o la ropa; evite respirar sus vapores. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad. Solicitarla a la Compañía.

8.0 ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no debe ser menor de 5 °C ni mayor de 40 °C.

9.0 PRESENTACIÓN

- Cubeta 19 l
- Tambor 200 l

10.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Marzo 2024

Esta versión cancela todas las anteriores.

11.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx