



Primercreto S®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCION Y USOS

Primario asfáltico en solución de solventes orgánicos, de aplicación en frío. Sellador tapa poros de baja viscosidad, utilizado como base de impermeabilizaciones, de aplicación sobre superficies secas. Se utiliza para sellar superficies de concreto, cemento, madera, etc., donde posteriormente se va a aplicar un impermeabilizante asfáltico o prefabricado.

Usos

Especialmente indicado como capa primaria para sellar techos, azoteas, muros de colindancia, cimentaciones, dalas, contratales, superficies de fibrocemento, madera, etc., en donde posteriormente se va a aplicar un impermeabilizante asfáltico o prefabricado.

Puede aplicarse sobre superficies secas solamente. Aumenta la adherencia del sustrato y el impermeabilizante. Fija las partículas sueltas que puedan existir en la superficie, evitando así, que exista una falsa adherencia.

2.0 COMPOSICION

Asfalto modificado, cargas minerales, fibras sintéticas y solventes orgánicos.

3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Ver Tabla No. 1.

4.0 PREPARACION DE SUPERFICIES GENERAL

Las superficies sobre las que se apliquen los impermeabilizantes, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.

Superficies Metálicas

La limpieza deberá efectuarse con herramienta mecánica.

Superficies de Concreto o Similares

Si presentan defectos, fisuras o grietas, estas deberán sellarse con **Plasticreto®**, antes de la aplicación del recubrimiento.

5.0 APLICACION

Aplicar sin diluir, con cepillo, brocha, escoba, o aspersión.

6.0 CUBRIMIENTO

Ver Tabla No. 1.

7.0 SEGURIDAD

ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE.

Se deberán tomar todas las precauciones de seguridad adecuadas, tanto en la protección del personal, como el evitar chispas, fuego directo, o altas temperaturas. En las cercanías de la aplicación. Tener cerca un extinguidor de incendios tipo de bióxido de carbono. Consultar la Hoja de manejo de Materiales. Solicitarla a la Compañía.

8.0 ALMACENAMIENTO

Los productos deberán almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5 °C, ni mayor de 30 °C.

9.0 PRESENTACIÓN

- 031110105 = Cubeta 19 lts.
- 031110160 = Tambor 200 lts.

10.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.



Tabla No. 1 PRIMERCRETO S®	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) Producto Envasado		
A1. Consistencia	Liquido- pastoso	
A2. Toxicidad	si	
A3. Densidad (g/cm³)	0.9 - 1.0	D-2939
A4. Fibras y estabilizadores minerales (% peso)	14 -16	D-4
A5. Asfalto (% peso)	44 - 46	D-2823
A6. Material mineral (% residuo)	84 - 86	
A7. Inflamabilidad	si	D-92
A8. Viscosidad Brookfield (cps.)	13000 - 15000	D-2196
A9. Estabilidad en envase		
Abierto (hrs.)	6	D-1849
Cerrado (meses)	6	D-638
A10. Color	negro	
A11. % Sólidos		D-2893
Peso	50 - 52	
Volumen	48 - 49	
A12. VOC (g./lt.)	450	D-3960
B) Producto Aplicado		
B1. Secado		D-1640
al tacto (min.)	10 - 20	
total (hrs.)	24	
B2. Rendimiento (m²/lt.)	4 - 6	



11.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx