



1.0 NOMBRE DEL PRODUCTO

SILICACRETO

2.0 DESCRIPCION Y USO

Arena sílica de granulometría uniforme y controlada para utilizar-se en sistemas epóxicos.



Se usa en combinación con nuestros recubrimientos epóxicos, para lograr pisos antiderrapantes. Da una resistencia extrema contra la abrasión, además de hacer los pisos antiderrapantes. Resistente a ácidos, álcalis, aceites y gran variedad de agentes químicos agresivos. No resiste al ácido fluorhídrico ni sus sales.



COMPOSICION. Arena sílica de granulometría controlada.

3.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS



Ver Tabla No. 1.

4.0 APLICACION

Se espolvorea uniformemente sobre la primera capa del recubrimiento cuando esta aún se encuentra fresca. Al siguiente día, se quita la arena no adherida y se aplica la segunda mano del recubrimiento.

5.0 DOSIFICACION PROMEDIO

2 kilos



por metro cuadrado en pisos.

6.0 SEGURIDAD

La arena sílica produce silicosis si se respira.



Consultar Hoja de Manejo de Materiales.



7.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

8.0 PRESENTACION

1011310258 = saco 50 kgs.

9.0 GARANTIA

CURACRETO, S.A. de C.V. garantiza que sus productos llenan las especificaciones que se han definido para ellos. No acepta otras garantías relacionadas con dichos materiales como es su aplicación y la recomendación de los mismos para algún otro uso específico. El recibir los productos de **CURACRETO, S.A. de C.V.** constituye la aceptación de los términos de esta garantía. En el caso que **CURACRETO, S.A. de C.V.** encuentre que los productos suministrados estén fuera de especificación, podrá reemplazar los mismos o reembolsar el importe de ellos a su propio criterio.



TABLA No. 1 SILICACRETO	PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Consistencia	arena	
A2. Toxicidad	no	
A3. Densidad (gm/cm ³)	2.50 a 3.00	D-1475
A4. Granulometría (% pasa)		
Malla No. 50	67 a 70	C-136
Malla No. 80	1	
A5. Inflamabilidad	no	
A6. Dureza (mohs)	7	
A7. Color	gris	
A8. Estabilidad		
Envase abierto (días)	1	
Envase cerrado (meses)	6	
A9. % Sólidos (peso y volumen)	100	

CURACRETO, S.A. de C.V.

Tel.: (55) 5611-2023
curacreto@curacreto.com.mx

Fax: (55) 5611-0021
www.curacreto.com.mx